

TECH Lamella Mat 2.0 / ML-DT

Druckfeste Lamellenmatte

Eigenschaft	Formelzeichen	Einheit	Kenngrößen und Messwerte						Normen
Anwendungsgebiete	-	-	Stützkonstruktionsfreie Dämmungen in der Technischen Isolierung (z.B. Rohrleitungen mit DN ≥ 500 mm, Behälter, Kolonnen und Tanks).						-
Material	-	-	G3 touch Mineralwolle, hergestellt nach dem Glaswolle-Produktionsverfahren von SAINT-GOBAIN ISOVER, mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V., freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Anmerkung Q.						-
Wärmeleitfähigkeiten	T	[°C]	50	100	150	200	300	400	EN 12667 EN 12939
	$\lambda_{N,P}$	[W/(m·K)]	0,045	0,054	0,065	0,079	0,120	0,180	
Spezifische Wärmekapazität	c_p	[kJ/(kg·K)]	1,03						EN 10456
Temperaturverhalten	-	-	Obere Anwendungsgrenztemperatur: 400 °C bei einlagiger Verlegung. Bei mehrlagiger Verlegung nehmen Sie bitte eine fachliche Beratung in Anspruch. Die Dämmschichtdicke muss so dimensioniert sein, dass die kaschierte Seite mit maximal 100 °C belastet wird. Ab 150 °C Beginn der Bindemittelverflüchtigung.						EN 14303 AGI Q 132
Brandverhalten	-	-	Nichtbrennbar, Euroklasse A2-s1, d0. Nichtbrennbar nach IMO-Resolution MSC.61(67)-(FTP-Code), IMO MSC/Circ. 1120. Zugelassen für den Schiffbau gemäß EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 114.527. Oberflächenwerkstoff: low flame spread, See-BG-Zul.Nr. 118.147						EN 13501 IMO
Chemisches Verhalten	-	-	AS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm). Frei von korrosionsfördernden Stoffen. Ohne Zusatz von Silikon gefertigt. Sulfidarm.						AGI Q 132
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s_d	[m]	≥ 200 (Kaschierung)						EN 12086
Kaschierung	-	-	Die Lamellen sind einseitig mit hochreißfester Alugitterfolie kaschiert.						-
Dämmstoffkennziffer	-	-	Dämmstoff für betriebstechnische Anlagen nach AGI Q 132. Dämmstoffkennziffer: 10.03.02.40.05.						AGI Q 132
Güteüberwachung	-	-	CE-zertifiziert. Registernummer 6V058.						EN 14303 VDI 2055
Bezeichnungsschlüssel	-	-	MW-EN 14303-T4-ST(+)-400-CS(10)10-MV2-CL10						EN 14303
Sonstiges	-	-	ISOVER ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001.						-

Lieferformen							
Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	m ² /Paket*	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	m ² /Paket*
50	600	5.000	6,00	80	600	3000	3,60
60	600	4.000	4,80	100	600	2500	3,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich. Mindestabnahmemenge erforderlich.
 Auch als Großgebände lieferbar.
 * 1 Paket = 2 Rolle

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter www.isover-technische-isolierung.de). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.